

LEPP

Kvaliteeditingimused

Must lepp ehk sanglepp on tuntud kui vastupidav niiskuskindel materjal, kuna puit on kerge ja hästi töödeldav. Lepapuit on eriti levinud ja hinnatud saunamaterjal, sarnaselt haavale ei sisalda vaiku ega lähe kuumaks. Puidul on iseloomulik punakas varjund ja kaunis tekstuur.

Version juuli 2024 //

Allpool toodud tingimuste alusel sorteeritakse Standwoodis materjal kvaliteediklassidesse.

Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.


Sorteeritakse **nähtava külje järgi** (kui see on määratud) või parema külje järgi.



Defekt	Sort A		Sort AB	
	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
Terved oksad	kuni 10mm lubatud	lubatud	kuni 10mm lubatud	lubatud
Surnud oksad	pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud
Katkised oksad	pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud
Oksaaugud	pole lubatud	lubatud kui ei ole läbiv	pole lubatud	lubatud kui ei ole läbiv
Oksalõhed	pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud
Otsalõhed	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm
Läbivad lõhed	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud
Pinnalõhed	pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud
Poomkant	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
Mehaanilised defektid	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust


Defekt	Sort A		Sort AB	
	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
Välja hõõveldamata pind	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
Höövliiratta jäljed	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
Mädanik/sine/koor	pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast	pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast
Sissekasvanud koor	pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud
Mineraalisooned	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Värvierinevus	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Putukakäigud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud

Kaardumine



lavalauad kuni 15 mm meetri kohta,
voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta

Kõmmeldumine



lubatud kuni 2,5% laua laiusest

Lubatud mõõdutolerantsid:


paksus: +/- 0,5 mm;

kattev laius: +/- 2,5%;

pikkus: +10 mm/-3 mm


meetri kohta

Serva pikikaardumine



lavalauad kuni 6 mm meetri kohta,
voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta

Keerdumine



lavalauad kuni 6 mm meetri kohta,
voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta