



TERMOMÄND

Kvaliteeditingimused

Männipuitu hinnatakse kõrgelt tänu tema headele mehaanilistele omadustele - mänd on kerge, pehme ja hästi töödeldav. Termotöötamise käigus saavutab männipuit välitingimustes kasutamiseks mitmeid väärtuslikke omadusi, näiteks ilmastikukindlus, vastupidavus mädanikule, parem niiskus- ning mõõdustabiilsus, see eemaldab puidust vaigu, annab materjalile kauni pruuni tooni ning rõhutab puidu tekstuuri.

Version juuli 2024 //

Allpool toodud tingimuste alusel sorteeritakse Standwoodis materjal kvaliteediklassidesse.


Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.

Sorteeritakse **nähtava külje järgi** (kui see on määratud) või parema külje järgi.

| Defekt | Sort AB | | Sort BC | |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------------|---------------|
| | Nähtav külg | Tagumine külg | Nähtav külg | Tagumine külg |
| Terved oksad | visuaalne sorteerimine (oksa suurus ei mõõdetata) aga ei tohi kahjustada laua tugevust | lubatud | lubatud | lubatud |
| Surnud oksad | kuni Ø 15 mm | lubatud | lubatud | lubatud |
| Katkised oksad | kui ei sega visuaalselt, hinnatuna min 1,5 m kaugusest, kuni 1/10 laua laiuusest | lubatud | kuni 1/5 laua laiuusest | lubatud |
| Oksaaugud | pole lubatud | lubatud | Ø kuni 20 mm lubatud kogu ulatuses | lubatud |
| Kooreoksad | kinnised, Ø kuni 1/3 laua laiuusest, koor kuni poole diameetri osas | lubatud | kui ei ole visuaalselt häiriv | lubatud |
| Mustad kinnised oksad | Ø kuni 1/5 laua laiuusest | lubatud | lubatud | lubatud |
| Mädaoksad | pole lubatud | lubatud | kui ei ole visuaalselt häiriv | lubatud |
| Oksalõhed | terrassilaudadel: kuni 3 mm lai ja 50 mm pikk/ voodrilaudadel: kuni 5 mm lai ja 50 mm pikk | lubatud | lubatud | lubatud |
| Sarvoksad | Ø kuni 1/2 toote laiuusest | lubatud | lubatud | lubatud |
| Pungoksad | lubatud | lubatud | lubatud | lubatud |
| Osaliselt sissekasvanud oksad | koor kuni 1/2 diameetri osas | lubatud | lubatud | lubatud |
| Serva- ja kandioksad | lubatud | lubatud | lubatud | lubatud |
| Katkine oks serval | kuni 1/10 laua laiuusest | lubatud | lubatud | lubatud |


| Defekt | Sort AB | | Sort BC | |
|------------------------|--|---|------------------------------------|---------------|
| | Nähtav külg | Tagumine külg | Nähtav külg | Tagumine külg |
| Oksagrupp | visuaalne sorteerimine (suurust ei mõõdetata) aga ei tohi kahjustada laua tugevust | lubatud | lubatud | lubatud |
| Otsalõhed | maks. pikkus = laua laius | lubatud | lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm | lubatud |
| Läbivad lõhed | pole lubatud | pole lubatud | lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm | lubatud |
| Pinnalõhed | pikkus maks. 100 mm | lubatud | lubatud | lubatud |
| Rõngaslõhed | pole lubatud | pole lubatud | lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm | lubatud |
| Poomkant | pole lubatud | lubatud maks. 1/5 laiusest ja 1/3 paksusest | lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm | lubatud |
| Mehaanilised defektid | pole lubatud | lubatud | lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm | lubatud |
| Välja hõõeldamata pind | pole lubatud | lubatud maks. 1/2 laiusest | lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm | lubatud |
| Hõõvliiratta jäljed | pole lubatud | lubatud | lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm | lubatud |
| Mädanik/sine/koor | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud | pole lubatud |
| Sissekasvanud koor | lubatud kuni 300 mm ² | lubatud | lubatud | lubatud |
| Vaigupesa | lubatud kuni 300 mm ³ | lubatud | lubatud | lubatud |
| Südamik | lubatud | lubatud | lubatud | lubatud |
| Kaldkiulusus | lubatud | lubatud | lubatud | lubatud |
| Putukakäigud | pole lubatud | lubatud | pole lubatud | lubatud |

Kaardumine




lubatud kuni 2 mm
meetri kohta

Kõmmeldumine




lubatud kuni 1%
laua laiupest

Serva pikikaardumine



lubatud kuni 7,5 mm
meetri kohta

Keerdumine



lubatud kuni 5% laua
laiupest meetri kohta,
peab olema
paigaldusel tagasi
väänatav

Lubatud mõõdutolerantsid: paksus: $\pm 0,5$ mm; laius: $+ 0,5/-1,0$ mm;
pikkus: ± 2 mm jm kohta

www.standwood.com