

TERMOSAAR

Kvaliteeditingimused

Saar on väga väärtuslik, kaunite aastarõngastega, hästi säiliv ning tugev puu. Saar on sitke, veidi punaka varjundiga ning omapärase lõhnaga. Termotöötamise käigus saavutab saar mitmeid väärtuslike omadusi juurde, näiteks ilmastiku-kindlus, vastupidavus mädanikule, parem niiskus- ning mõõdestabiilsus. Lisaks annab termotöötlus saarele eksootilise ja kaunilt sügavpruuni värvi.

Version juuli 2024 //

Allpool toodud tingimuste alusel sorteeritakse Standwoodis materjal kvaliteediklassidesse.


Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.

Sorteeritakse **nähtava külje järgi** (kui see on määratud) või parema külje järgi.

Defekt	Sort A	
	Nähtav külg	Tagumine külg
Pungoksad	∅ kuni 15 mm	lubatud
Surnud oksad	kuni ∅ 5 mm	lubatud
Mädanenud/katkised oksad	pole lubatud	lubatud
Oksaaugud	pole lubatud	pole lubatud
Oksagrupp	pole lubatud	lubatud
Kooreoksad	pole lubatud	lubatud
Lõhed okstes	pole lubatud	lubatud
Kandioksad	pole lubatud	lubatud
Servaoksad	kuni 1/2 toote paksusest	lubatud
Osaliselt sissekasvanud oksad	pole lubatud	lubatud
Otsalõhed	kuni 30 mm	lubatud
Läbivad lõhed	pole lubatud	pole lubatud
Pinnalõhed	kuni 1 mm lai ja 50 mm pikk	lubatud
Rõngaslõhe	pole lubatud	pole lubatud
Puidu arm	kuni 200 mm ²	lubatud


Defekt	Sort A	
	Nähtav külg	Tagumine külg
Poomkant	pole lubatud	maks. 1/5 laiuusest ja 1/3 paksusest
Mehaanilised defektid	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
Välja hõoveldamata pind	pole lubatud	lubatud
Hõovliratta jäljed	pole lubatud	lubatud
Mädanik/seenekahjustus/koor	pole lubatud	pole lubatud
Südamik	pole lubatud	lubatud
Putukakäigud, avatud	pole lubatud	lubatud
Putukakäigud, kinnikasvanud	lubatud	lubatud

Kaardumine




lubatud kuni 2 mm meetri kohta

Kõmmeldumine




lubatud kuni 1% laua laiuusest

Serva pikikaardumine



lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta

Keerdumine



lubatud kuni 5% laua laiuusest meetri kohta, peab olema paigaldusel tagasi väänatav

Lubatud mõõdutolerantsid:

paksus: +/- 0,5 mm;

kattev laius: +/- 1mm;

pikkus: +/-1 mm

jooksva meetri kohta.